DESCRIÇÃO DO PRODUTO

OBRAMAC PU 40 JUNTAS E CONSTRUÇÃO foi especialmente desenvolvido para obras que requer alta resistência na colagem e vedação entre elementos de estruturas pré- moldados, juntas de dilatação estruturais interna e externa (vertical – fachadas / horizontal – pisos) com excelente resistência a raios U.V. e intempéries. Adere em superfícies de: concreto, alvenaria, madeiras, metais, pedras e vidros.
Não escorre, aceita pintura, forte aderência, cola e veda proporcionalmente, elasticidade permanente.

Composição Química – Resinas de Poliuretano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICA:

Produto Não Curado

Aspecto: Massa Tixotrópica

Densidade, 25°C (g/cm3): 1,60 -1,70

Estabilidade ao Escorrimento (Sag/Slump): Muito boa.

Produto Curado

Dureza Shore A (3 dias): 35 a 45.

Alongamento até Ruptura: > 150%.

Tensão de Ruptura: 0,96Mpa.

Resistência á Temperature Após Cura: -30°C a +70°C

Contração Após a Cura: até 0,4 cm.

APLICAÇÃO:

Temperatura de Aplicação: +5°C a +40°C.

Tempo para Acabamento (23°C/50% U.R): 7 a 10 minutos.

Tempo de Película (23°C/50% U.R): Aprox. 7 minutos.

Tempo de Secagem Final/Total (23°C/50% U.R): 7 dias.

MODO DE USAR:

Preparo da Superfície:
O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de látex para evitar o contato com a pele.
2. Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
3. Cortar o bico aplicador em ângulo de 45º na altura compatível com a largura do filete desejado.
4. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
5. Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo contínuo, e evitar incorporação de bolhas.
6. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.

OBRAMAC PU 40 JUNTAS E CONSTRUÇÃO é fornecido em cartuchos de 400g e sachês de 870g

Armazenado à temperatura de até 25°C e na sua embalagem original lacrada, o produto tem vida útil de 12 meses a partir da data de fabricação.

Caixas com: 24 cartuchos
Caixas com: 15 sachês

Cores: Cinza, Branco e Preto

EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS:

Ingestão: Não provocar vômito. Consultar um médico.
Contato com a pele: Remover mecanicamente. Lavar com água e sabão. Aplicar um hidratante.
Contato com os Olhos: Lavar com bastante água, mantendo as pálpebras abertas. Consultar imediatamente um oftalmologista.
Combate a Incêndios: Espuma, pó químico, dióxido de carbono (CO_2).
Em caso de incêndio poderá ocorrer liberação de monóxido de carbono e óxidos nitrosos.

Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate o Departamento Técnico: (31) 3417-8464

Rua Deputado Cláudio Pinheiro de Lima, 140 – Loja 04, Bairro Glória, Belo Horizonte/MG, CEP: 30870-020 - (31) 3417-8464
CNPJ 47.862.489/0001-74
e-mail adm@obramac.com.br